

BIZOL Mehrzweckfett K2K-30



Martin-Buber-Straße 12, D-14163 Berlin Tel.: +49 30 804 869 - 0 Fax: +49 30 804 869 - 22 sales@bizol.de www.bizol.com



Литиевая смазка, изготовлена из специально подобранным сырью с особенными добавками. Для средненагруженных подшипников качения и скольжения, опорных подшипников, которые работают при нормальных и высоких оборотах, а также в грязи и влажных условиях. Содержит графит, который обеспечивает достаточное смазывание в случае повреждений или нарушений в работе смазочной системы.

Classifications and Specifications

• DIN 51502 K2K-30

• ISO-L-XCCEA 2

TECHNICAL DATA

Characteristics

ca. Measurement

Температура вспышки	230 °C
Температура кипения	-24 °C
Диапазон температур	(-30)-(+120) °C
Класс NLGI	2
Внешний вид / Свойства	naturfarben, hell, weich, geschmeidig
Тип омыливания	Li
Вязкость щелочного масла при 40 °C (DIN 51562)	120 мм²/с
Точка росы (DIN ISO 2176)	180 °C
Устойчивость к связыванию (DIN ISO 2137)	270-290 мм
Свойства защиты от коррозии, метод Emcor (DIN 51802)	0/0 степень коррозии
Содержание воды DIN ISO 3733	<0,1 г/100 г
Показатель нейтрализации, щелочной DIN 51803	2,0 мг KOH/г
Поташ, оксид DIN EN7	1,2 г/100 г
Поташ, сульфат DIN 51803	1,8 г/100 г
Стратификация масла после 7 дней при +40 °C	3,6 г/100г

AVAILABLE PACK SIZE, ARTICLE, LANGUAGES

25 kg	32052
50 kg	32053
180 kg	32054
15 kg	32056
5 kg	32051
1	32055
0,4 kg	32050

The statements made in this document are made according to our current knowledge. They do not absolve the user from conducting his or her own examinations. A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific use cannot be derived from our statements. Possibly existing laws and regulations concerning the handling and use of our products have to be observed personally by the user of our products.

INSTRUCTIONS

Follow the operation instruction of the vehicle and engine manufacturers.